




Краска Premiа Club 1 для потолков

Высокоукрывистая интерьерная

- Для сухих помещений
- Открытое время высыхания
 - Супербелая
 - Глубокоматовая
- Кроющая способность по ISO 6504-3 - 2 класс
- Маскирует мелкие дефекты поверхности
 - Без бликов
 - Не желтеет
- Ручная колеровка колеровочными красками
 - Сертифицирована для окраски путей эвакуации



Краткая аннотация

<p>Фасовка</p> <ul style="list-style-type: none"> – ведро пластик 2,7л – ведро пластик 9л – ведро пластик 18л (под заказ) – ведро пластик 30л (под заказ). 	<p>Нормативная документация: ТУ 2316-226-49404743-2005</p>
<p>Назначение</p> <p>Экологичная акриловая Краска PREMIА CLUB 1 для потолков и верхних ярусов стен в сухих помещениях, не подверженных загрязнениям. Образует глубокоматовое, ярко белое покрытие с высокой кроющей способностью. Краска удобна и технологична в работе: не образует потеков, не капает с малярного инструмента. Оптимальное открытое время позволяет создать идеально ровное покрытие без стыковочных полос и наплывов. Укрывает в один слой неконтрастные основания. Рекомендуется для окраски детских, спортивных и лечебных учреждений.</p>	<p>Пригодные подложки: по гипсокартону, кирпичу, бетону, пенобетону, оштукатуренным, зашпалеванным поверхностям, по старой не мелящей ВД краске, после предварительной подготовки</p>
<p>Применение.</p> <p>Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Грязь, пыль, высолы, непрочно держащееся старое покрытие, мел, известковую краску удалить. Неровности и трещины выровнять ШПАТЛЕВКОЙ PREMIА CLUB латексной, финишной или выравнивающей. Для увеличения адгезии и сокращения расхода краски поверхность рекомендуется предварительно обработать</p>	<p>Расход краски на однослойное покрытие в зависимости от качества подготовки и впитывающей способности поверхности – 1 литр до 10 м².</p>

<p>ГРУНТОВКОЙ PREMIA CLUB ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩЕЙ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ. При грунтовании не допускать образования блестящей поверхностной пленки после высыхания. При необходимости краску можно разбавить водой в количестве не более 5%. Перед применением перемешать до однородного состояния.</p> <p>Высыхание каждого слоя краски при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ – 1 час. Второй слой наносить не ранее, чем через 4 часа.</p> <p>НАНОСИТЬ валиком, краскораспылителем, кистью для водных красок в 1-2 слоя при температуре поверхности, краски и воздуха не ниже $+5^{\circ}\text{C}$ и влажности воздуха не выше 75%.</p>	<p>ВЫСЫХАНИЕ каждого слоя при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ и влажности воздуха 75% – 1 час. Второй слой наносить через 4 часа.</p>
<p>Разрешительная документация:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Свидетельство о государственной регистрации 2. Сертификат соответствия пожарной безопасности, добровольный (класс пожарной безопасности KM1). 	

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Цвет покрытия: белый	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами
Внешний вид покрытия	После высыхания краски должна образовываться плёнка с ровной однородной поверхностью.
Массовая доля нелетучих веществ, %	53-63
Степень перетира, мкм, не более	30
Время высыхания до степени 3 при $T (20\pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не более	1
Укрывистость высушенного покрытия, $\text{г}/\text{м}^2$, не более	180
Величина pH	8,0-9,5
Стойкость к сухому трению	Не допускается меление
Морозостойкость, циклы, не менее	5
Динамическая вязкость, мПа·с (100 rpm) 6 ротор при $T=20^{\circ}\text{C}$	4500-7000

Дополнительная информация

<p>Меры предосторожности Беречь от детей. Работы проводить в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза – промыть водой. После окончания работ проветрить помещение.</p> <p>Пожаровзрывобезопасна</p>	<p>Гарантийный срок: 36 месяцев с даты изготовления без вскрытия тары.</p>
<p>Транспортировка и хранение Краску транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.</p> <p>МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: При наличии на упаковке дополнительной этикетки «МОРОЗОСТОЙКАЯ РЕЦЕПТУРА ДО -30°C» допускается 5 циклов</p>	<p>Состав: акриловая дисперсия, пигмент, наполнитель, целевые добавки, вода.</p>

кратковременного замораживания/оттаивания при транспортировании. Оттаивать при комнатной температуре без дополнительного нагрева.	
--	--

Производитель:

АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон (4852) 74-89-83, 74-89-84
kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru

